



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**  
Научно-исследовательское и проектно-производственное  
республиканское унитарное предприятие «Институт НИИСМ»  
(Государственное предприятие «Институт НИИСМ»)

Испытательный центр аккредитован  
на право проведения испытаний в системе ак-  
кредитации РБ

Аттестат №ВУ/112.02.1.0.0010  
от «30» марта 1994 г. по «11» августа 2016 г.  
Адрес: 220014 г. Минск, ул. Минина, 23



Протокол на 3 страницах  
в 2 экземплярах

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 9118

от 30 июня 2012 г.

*Вид испытаний:*  
*Наименование продукции:*

Периодические  
Гидроизоляционная смесь «Парад ГС Э2»  
«Пенетрат Эласт»  
СТБ 1543-2005  
ЗАО «Парад»  
220014, г. Минск, ул. Минина, 14  
ЗАО «Парад»  
СТБ 1543-2005, ГОСТ 12730.5-84

*Наименование ТНПА на продукцию:*  
*Изготовитель:*  
*Адрес:*

*Заявитель на проведение испытаний:*  
*Наименование ТНПА на методы ис-  
пытаний:*

*Сведения о средствах измерений и  
испытательном оборудовании:*  
*Количество испытываемых образцов:*


Согласно ТНПА  
4,4 кг - сухая смесь  
2,0 кг - водная дисперсия  
ЗАО «Парад»

*Наименование органа, проводившего  
отбор образцов на испытания:*

*Письмо № 70*  
*Акт отбора*  
*Договор № 299/12*

*от 15.05.2012 г.*  
*от 15.05.2012 г.*  
*от 19.04.2012 г.*

*Место штампа ИЦ*



**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ № П П	Наименование объекта испытани- й, показатели, технические требо- вания, характе- ристики и т.д.	Номер пункта ТНПА, устанавливающе- го требо- вания к продук- ции	Номер пункта ТНПА, устанавливаю- щего мето- д испытани- й	Нормиро- ванное значение показате- лей, уста- новлен- ных в ТНПА	Фактическое значение показателей для каждого образца						Вывод о соот- ветст- вии требова- ниям ТНПА
					6	7	8	9	10	11	
Обр. 1-6											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Образец гидроизоляционной смеси «Парад ГС Э2» «Пенетрат Эласт»</i>											
1	Водонепроницаемость покрытия, МПа	СТБ 1543 п. 4.2 табл.1	СТБ 1543 п. 7.9 ГОСТ 12730.5 п. 2	Не менее 0,6	№1 1,0	№2 0,8	№3 1,0	№4 1,0	№5 1,0	№6 1,0	Соотв.
						Среднее 1,0					

**Заключение по результатам испытаний**

Представленный на периодические испытания ЗАО «Парад» образец гидроизоляционной смеси «Парад ГС Э2» «Пенетрат Эласт» по показателю водонепроницаемость соответствует требованиям СТБ 1543-2005.

Полученные результаты распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:  
Вед. инженер



Ж.Н. Власенко

Протокол проверила:  
Зав. сектором испытаний  
НИЛ бетонов и КСМ



Н.П. Богданова

Данный протокол оформлен на 3-х страницах в 2-х экземплярах. Один экземпляр протокола направлен ЗАО «Парад».

Размножение протокола возможно только с разрешения Государственного предприятия «Институт НИИСМ».



### ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	2	3	4

*Образец гидроизоляционной смеси «Парад ГС Э2» «Пенетрат Эласт»*

- |   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Водонепроницаемость покрытия | СТБ 1543-2005 п. 7.9<br>ГОСТ 12730.5-84 п.2 |
|---|------------------------------|---|

Условия проведения испытаний:  
температура в помещении 20-22 °С; влажность - 65-67 %.

Идентификационные номера образцов:  
- образцы для определения водонепроницаемости №№ 1-6.

### ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и средства измерений, применяемые при проведении испытаний

№№ п/п	Наименование испытательного обо- рудования, средств измерений	Учетный номер	Дата прохождения метрологической атте- стации, поверки	Примеча- ние
1	2	3	4	5
1	Установка для определения водо- непроницаемости	№ 30	Протокол от 11.01.2012 г. действителен до 11.01.2013 г.	
2	Формы в виде цилиндра ФЦ 150x150	№ 1-6	Аттестат №10007-41 от 29.11.2011 г. действителен до 29.11.2012 г.	

Дата получения проб: 15.05. 2012 г.  
Продолжительность испытаний: 16.05. – 30.06.2012 г.

